



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

POLY 1

RESINA IGROINDURENTE POLIURETANICA AD ESPANSIONE

Può essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet per piccole riparazioni di listelli non perfettamente incollati al sottofondo.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Praticare un piccolo foro sulla tavoletta in corrispondenza del punto in cui non è saldamente incollata.

APPLICAZIONE

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Iniettare 2-3 gocce d'acqua sotto gli elementi di legno da fissare, possibilmente in corrispondenza della giunzione. Dopo 2 minuti iniettare sullo stesso punto una piccola dose di POLY 1. Fare attenzione a non mettere una quantità eccessiva di POLY 1 perchè durante la fase di indurimento rigonfia aumentando eccessivamente il volume. POLY 1 è un prodotto che aderisce alla vernice tenacemente. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE

Con questa caratteristica di rigonfiamento POLY 1 va a riempire i vuoti fissando solidamente anche le tavolette vicino alla zona difettosa. Chiudere immediatamente il contenitore una volta aperto in quanto il prodotto indurisce con l'umidità dell'aria. Non usare mai contenitori bagnati d'acqua.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Aspetto:	Liquido viscoso
Colore	Bruno
Viscosità (@20°C; Brookfield):	1000 – 5000
Resa	A seconda dell'impiego e dello spessore applicato
Tempo di lavorabilità (minuti)	10 – 15
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Pedonabilità (ore):	3 – 4
Indurimento film (ore):	12 - 24 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Apposito contagocce (siringa)
Pulizia attrezzi:	SE, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	6
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Barattoli con beccuccio da 500 ml. Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Teme il gelo
Limitazioni d'uso:	Una volta aperto il prodotto presenta una naturale tendenza all'indurimento Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.